

# Marine Paint Manual

リファレンスNo. 02 - 07

作成 2015年7月

## ビスマチック ソリューション

瀝青質塗料で、船舶のアンカー、アンカーチェーン等の塗装に適しています。

用途	アンカー、アンカーチェーン等の防食塗料						
タイプ	瀝青質						
色	黒						
光沢	半艶						
ボリュームソリッド	45 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	20 ~ 30 μm						
ウエット膜厚	44 ~ 66 μm						
理論塗付量	0.051 kg/m <sup>2</sup> 0.056L/m <sup>2</sup> (25 μm)						
乾燥時間	指 触	4 時間	(5°C)	40 分	(20°C)	30 分	(30°C)
	硬 化	10 時間	(5°C)	3 時間	(20°C)	2 時間	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	10 時間	(5°C)	3 時間	(20°C)	2 時間	(30°C)
	最 長	10 日	(5°C)	5 日	(20°C)	5 日	(30°C)
シンナー	塗料用シンナー A(希釈率 0 ~ 10%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.48 mm (チップNo. グラコ 619)				
		ファンアングル	55 ~ 62°				
		2次圧	100 ~ 120 kg/cm <sup>2</sup>				
	刷毛 / ローラー						
荷姿	16L						
	荷姿は国によって異なる場合があります。						
ワールドワイドブランド	BISMATIC SOLUTION						
引火点	42°C						
表面処理	<p>塗装面の汚れは充分に取り除いてください。          高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は          全て取り除いてください。</p>						
安全	<p>本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、          保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。          塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を          実施してください。          商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。</p>						

### <注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。