

Marine Paint Manual

リファレンスNo. 04 - 01

作成 2019年1月

ニッポン A-マリン フィニッシュ

耐候性と作業性に優れたアクリルベースの上塗塗料です。

用途	水線、外舷、デッキ、上構等の上塗塗料						
タイプ	アクリル						
色	白, 黒, 445 レッドオキサイド, グレー, クリーム, ブルー, グリーン, その他各色(注意事項 3) 参照)						
光沢	半艶						
ボリュームソリッド	44 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	30 ~ 50 μm						
ウエット膜厚	68 ~ 114 μm						
理論塗付量	0.093 kg/m ² 0.080 L/m ² (35 μm)						
乾燥時間	指 触	40 分	(5°C)	20 分	(20°C)	15 分	(30°C)
	硬 化	2 時間	(5°C)	1 時間	(20°C)	30 分	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	6 時間	(5°C)	3 時間	(20°C)	2 時間	(30°C)
	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
シンナー	ニッペアクリルシンナーM(希釈率 0 ~ 5%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.43 ~ 0.48 mm (チップNo. グラコ 617, 717, 719)				
		ファンアングル	55 ~ 69°				
		2次圧	100 ~ 150 kg/cm ²				
	刷毛	小面積のT/Uのみ					
荷姿	18kg	荷姿は国によって異なる場合があります。					
ワールドワイドブランド	NIPPON A-MARINE FINISH						
引火点	24°C 【中国製造・供給品】 31°C						
表面処理	塗装面の汚れは充分に取り除いてください。 高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は全て取り除いてください。						
安全	本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。 塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。 商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。						

<注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) A-マリン フィニッシュに塩化ゴム系塗料の上塗りは避けてください。
- 3) 下記色相を当社標準色として品揃えしています。

グレー	: 1004 (N-7.0), 1005 (N-6.5), 1006 (N-6.0)	クリーム	: 332 (2.5Y9/2), 335 (2.5Y9/5)
	1007 (N-5.5), 1008 (N-5.0), 1033 (N-4.0)		
ブルー	: 606 (10BG3/5), 808 (2.5PB2.5/7), 837 (2.5PB3.5/10)		
グリーン	: 442 (10GY4/7), 505 (2.5G3/5), 535 (2.5G7/2), 225		
- 4) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。