

Marine Paint Manual

リファレンスNo.:05-03

作成 2019年1月

ユニプライム 20

特殊合成樹脂プライマーで、曝露デッキ及び上構外部に適しています。アルミを含有していないので、タンカーのデッキ、上構部等の錆止めとしても使用できます。また、造膜性にも優れ、厚膜塗装も可能です。付着性・防錆性・耐湿性に優れ、各種上塗塗料(アルキッド、アクリル、ウレタン等)の塗装が可能です。

用途	デッキ、上構外部、艀装品等の防食塗料						
タイプ	特殊合成樹脂						
色	ブラウン, ライトグレー, ホワイト						
光沢	艶消し						
ボリュームソリッド	45 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	30 ~ 80 μm						
ウエット膜厚	67 ~ 178 μm						
理論塗付量	0.223 kg/m ² 0.178 L/m ² (80 μm)						
乾燥時間	指 触	1 時間	(5°C)	30 分	(20°C)	20 分	(30°C)
	硬 化	4 時間	(5°C)	2 時間	(20°C)	1 ¹ / ₃ 時間	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	8 時間	(5°C)	4 時間	(20°C)	2 時間	(30°C)
	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
シンナー	ニッペアクリルシンナーM(希釈率 0 ~ 5%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.53 ~ 0.59 mm (チップNo. グラコ 621, 721, 723)				
		ファンアングル	55 ~ 69°				
		2次圧	100 ~ 150 kg/cm ²				
刷毛	小面積のT/Uのみ						
荷姿	18kg 荷姿は国によって異なる場合があります。						
ワールドワイドブランド	UNIPRIME 20						
引火点	24°C						
	【中国製造・供給品】 30°C						
表面処理	ISO-Sa2 ¹ / ₂ (ブラスト処理) またはISO-St3 (パワーツール処理) を実施してください。						
安全	本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。 塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。 商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。						

<注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。