

Marine Paint Manual

リファレンスNo. 12 - 13

作成 2018年11月

エコロシルク アクセル

シリコンエラストマー技術によって開発された、シリコン防汚塗装システム用のフィニッシュです。超撥水性シリコンエラストマーにより摩擦抵抗が少なく海洋付着生物が定着しにくい特性を有しており、長期にわたる優れた防汚効果を持続します。また、一液型で作業性に優れています。

用途	超撥水防汚塗装システム用フィニッシュ						
タイプ	特殊シリコンエラストマー（一液湿気硬化型）						
色	マリーゴールド						
光沢	艶あり						
ボリュームソリッド	78 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	150 μm						
ウエット膜厚	192 μm						
理論塗付量	0.208 kg/m ²		0.193 L/m ² (150 μm)				
乾燥時間	指 触	1 時間	(5°C)	30 分	(20°C)	20 分	(30°C)
	硬 化	3 時間	(5°C)	2 時間	(20°C)	1 時間	(30°C)
塗り重ね可能時間	最 短	3 時間	(5°C)	2 時間	(20°C)	1 時間	(30°C)
(同一塗料)	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
没水までの乾燥時間	最 短	12 時間	(5°C)	6 時間	(20°C)	5 時間	(30°C)
シンナー	希釈不可 (洗浄用) ニッペエポキシシンナー						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.53 mm (チップNo. グラコ 621,721)				
		ファンアングル	55 ~ 69°				
		2次圧	150 kg/cm ² 以上				
	刷毛 / ローラー	小面積のT/Uのみ					
荷姿	16 Kg						
	荷姿は国によって異なる場合があります。						
ワールドワイドブランド	ECOLOSILK AXEL						
引火点	25 °C						
表面処理	<p>塗装面の汚れは充分に取り除いてください。</p> <p>高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は全て取り除いてください。</p>						
安全	<p>本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。</p> <p>塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。</p> <p>商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。</p>						

Marine Paint Manual

エコロシルク アクセル

作 成 2018年11月

<注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) 本品は一液型の湿気硬化タイプであり、外気との接触により皮張りの恐れがある為、使用後は蓋をして保管ください。
- 3) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。